DUPLIFLEX

SILICONES

SILICONE PAR ADDITION FLUIDE POUR DUPLICATAS

- DUPLICATAS DE ÉLEVÉ PRÉCISION DANS 25 MINUTES
- CONTRACTION MINIMALE ET GRANDE ÉLASTICITÉ

protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

DUPLIFLEX

SILICONE PAR ADDITION FLUIDE, À DEUX COMPOSANTS POUR DUPLICATAS DE PRÉCISION.

AVANTAGES

- Utilisation facile: 1:1
- Réticulation facile même en l'absence totale d'air ou d'humidité
- Contraction minimale
- Haute précision constante
- Grande élasticité

MODE D'EMPLOI

Mesurer 100 parts de **DUPLIFLEX A** et 100 parts de **DUPLIFLEX B** dans un récipient propre, puis mélanger les deux composants jusqu'à obtenir une pâte d'une couleur totalement uniforme. Mélanger lentement pour éviter l'infiltration de bulles d'air. il est recommandé d'effectuer le mélange sous vide ou d'utiliser un appareil dosificateur/mélangeur, comme **S-MIXER**. Le modèle doit être à une distance minimale de 5 mm. des parois de la cuvette, et la silicone doit recouvrir le bord supérieur du modèle d'au moins 4 mm.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE

2 kg A+B (1.000 g A + 1.000 g B)

Shore 18	Shore 32
5031-10T	5032-10T

10 kg A+B (5.000 g A + 5.000 g B)

Shore 18	Shore 32
5031-50T	5032-50T

Kit INTRO 200 g A+B (100 g A + 100 g B)

Shore 18	Shore 32
5031-M1T	5032-M1T

Accessories: Doseur manuel

5033-901 Kit 2 un.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Viscosité à 23º C:	3000 mPa·s (DUPLIFLEX 18) 8000 mPa·s (DUPLIFLEX 32)
Dosage mélange:	1:1 (comp. A : comp. B)
Temps de mélange:	30 sec.
Temps de travail:	4,30-5 min.
Temps réticulation:	15 min.
Temps démoulage:	25 min.
Contraction linéaire:	< 0,1%
Densidad a 23º C:	1.05 g/cm^3

	DUPLIFLEX 18	DUPLIFLEX 32
Dureté Shore A (30')	16-18	28
Dureté Shore A (24 h.)	18	32

PRODUITS ASSOCIÉS

CUVETTE PLASTIQUE

Cuvette à duplicata pour le silicone.

S-MIXER

Appareil de dosage et de mélange pour silicones fluides réticulant par addition.

protechno

ADVANCED PRODUCTS FOR DENTAL LABS

Tel. +34 972 526 169
Fax +34 972 525 586
Polígono Empordà Internacional
17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
protechno@protechno.com
www.protechno.com

FAMADENT S.L.U. - Marketing & Comunicación - Rev 04_2016