POUR-PLUS

INSTRUCTIONS

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le système pour base dentaire Pour-Plus est une résine stable chimiquement qui ne jaunit pas avec le temps car elle ne contient pas de catalyseur amine comme les résines fluides conventionnelles. La résine est un polymère acrylique auto-polymérisant. **Elle ne contient pas de cadmium.** Les détails concernant la manipulation et la mise en forme sont donnés dans le tableau suivant. **IMPORTANT : LA RÉSINE FLUIDE POUR-PLUS A ÉTÉ CONÇUE POUR FONCTIONNER AVEC LE LIQUIDE POUR-PLUS SEULEMENT.**

CONTRE-INDICATIONS
La résine Pour-Plus est contre-indiquée chez les patients et les techniciens qui présentent des antécédents d'allergie au monomère méthacrylate de méthyle.

AVERTISSEMENTS
Le liquide Pour-Plus contient des monomères polymérisables qui risquent de provoquer des réactions cutanées (rougeur, irritation) ou d'autres réactions d'origine allergique chez les personnes sensibilisées. Éviter les inhalations ou l'ingestion du produit.

EFFETS INDÉSIRABLES
Certaines personnes prédisposées peuvent présenter des dermatites de contact ou d'autres réactions allergiques. Le monomère résiduel des produits complètement polymérisés peut être minimisé en faisant tremper la prothèse polymérisée plusieurs jours dans de l'eau chaude.
Le meulage des résines acryliques durcies génère des particules. Des irritations cutanées, oculaires et respiratoires risquent de se produire si les équipements de protection appropriés ne sont pas utilisés.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Se référer à la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur les risques toxicologiques et les procédures de manipulation sécuritaires. Le liquide étant immiscible dans l'eau, il ne doit pas être éliminé via le système d'égout municipal.

Ratio poudre : liquide (volume)	2.1 : 1
Poids équivalent: 30 cc = 21 g	30 cc : 14 ml
Temps pour la coulée	2.5 ± 1.0 minutes
Temps de prise	19.5 ± 3.5 minutes
Matériau pour mise en moufle	gel hydrocolloïde
Cuisson	
Température	55 ± 5°C (131 °F)
Pression	20 - 22 lb-po^2
Temps	20 minutes

PRÉPARATION
Un modèle en cire est fabriqué selon la technique conventionnelle. Laisser tremper le modèle en pierre dans l'eau durant 30 minutes avant de mettre en moufle. La mise en moufle est réalisée avec un gel hydrocolloïde selon les procédures habituelles. Lorsque le gel est refroidi, enlever la cire et appliquer une couche de l'agent séparateur Separa-Plus sur le modèle en pierre. Laisser le liquide sécher. Faire les tiges de coulée en prenant soin de ne pas créer des zones pouvant emprisonner l'air. Enlever la cire sur les dents avec de l'eau chaude propre. Bien meuler l'arrière des dents avant de les replacer dans le gel hydrocolloïde pour assurer un bon lien avec l'acrylique.

MÉLANGE DE LA POUDRE ET DU LIQUIDE
Bien mélanger la poudre. Utiliser un ratio poudre : liquide de 2.1 : 1 (volume). NE PAS MANIPULER LE LIQUIDE PRÈS D'UNE FLAMME NUE.

CAS	POUDRE	LIQUIDE
Large	38 cc	18 ml
Moyen	30 cc	14 ml
Partiel	21 cc	10 ml

Verser le liquide dans un contenant de mélange et disperser la poudre dans le liquide. Mélanger adéquatement la poudre et le liquide durant 15 secondes en utilisant une spatule métallique. Verser le mélange dans le moufle. Le temps de travail est d'environ 2 à 3 minutes à 21°C. **NOTE** : Ne pas laisser le mélange durcir sur le comptoir avant la cuisson. Le moule doit être mis dans la cuve à pression au plus tard 5 minutes après le mélange poudre-liquide.

MÉTHODE DE MISE EN FORME
Mettre de l'eau chaude (55°C ou 131°F) dans la cuve à pression. **IMPORTANT : La température de l'eau ne doit pas être inférieure à 50°C.** Mettre le moufle dans la cuve en s'assurant que le niveau d'eau couvre la presque totalité du moufle. Appliquer une pression de 20 à 22 lb-po^2 et cuire durant 20 minutes. Après ce temps, sortir le moufle et démoufler.

FINITION ET POLISSAGE
Suivre les procédures usuelles.

LIVRAISON ET ENTRETIEN
Il est recommandé de livrer la prothèse finie dans un milieu humide. La prothèse doit être nettoyée régulièrement par le patient pour réduire les risques de contamination bactérienne.

Pour commander ou pour information:

DENPLUS Inc.
333-M Chemin du Tremblay, Boucherville, QC, Canada, J4B 7M1
Tél. : (450) 641-1330 ou sans frais : 1-888-344-4424
Fax : (450) 600-8309 ou sans frais : 1-888-481-0389
Courriel : info@denplus.com
www.denplus.com